

GA-74

FORMADOR DE JUNTAS ANAERÓBICO DE ALTA VISCOSIDAD

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

AGOSTO 2021

Revisión Versión 1.0



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los formadores de juntas anaeróbico Bostik Born2Bond™ es de un solo componente, una alternativa eficaz a las juntas preformadas convencionales en bridas metálicas. Son flexibles, duraderos y resistentes al desgaste, se pueden utilizar durante la instalación o para el mantenimiento preventivo. Al lograr un contacto de superficie a superficie del 100%, los formadores de juntas crean una unión cohesiva y duradera que puede soportar vibraciones, temperaturas extremas y exposición a aceites, solventes y agua. También ofrecen una mejor distribución de la tensión a diferencia de las juntas tradicionales, no requieren ningún asentamiento.

GA-74 es un material FORMADOR de juntas anaeróbico instantáneo con alta viscosidad y resistencia media. Se recomienda su uso en bridas rígidas de hierro, acero y aluminio. Una vez curado, el producto evita las fugas y / o el aflojamiento de las piezas debido a vibraciones y golpes.

Para obtener más información, consulte <https://born2bond.bostik.com>

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia media
- Alta viscosidad
- Fluorescente
- Sellado instantáneo de baja presión
- Excelente resistencia a la fatiga
- Resistente a vibraciones
- Prevención de la corrosión
- Evita la flacidez y el micro movimiento
- Transmisión de mayor potencia
- Componente único
- Adecuado para metales activos y pasivos
- Junta de alta presión - 350bar

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para obtener los mejores resultados, limpie todas las superficies (internas y externas) con el limpiador de unión previa Born2Bond™ y espere hasta que se evapore por completo.
2. El producto está diseñado para formación de juntas en bridas ajustadas con espacios de hasta 0,25 mm.

3. Aplicar manualmente como un cordón continuo o mediante serigrafía a una superficie de la brida
4. Si la velocidad de curado es demasiado lenta, use el activador anaeróbico Born2Bond™.
5. Apriete las bridas después de la aplicación.
6. El producto curado se puede quitar con el removedor de juntas y adhesivo Born2Bond™ y un raspador suave.
7. Termine el proceso de limpieza con un paño suave empapado en limpiador de unión previa Born2Bond™.

MÉTODO DE USO

Manual: Directamente del frasco con o sin puntas dispensadoras para una dispensación más precisa.

Semiautomatizado: uso de sistemas de presión-tiempo para volúmenes precisos y series más grandes.

Totalmente automatizado: robot o líneas de aplicación totalmente automatizadas.

APLICACIONES

- Motores y propulsores
- Bombas y compresores
- Almacenamiento de líquidos y gases
- Cajas de cambios y transmisiones

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente sin abrir en un área seca fuera de la luz solar directa. El almacenamiento por debajo de 7°C o superior a 28°C puede afectar negativamente al rendimiento del producto. Si se almacena correctamente, este producto tiene una vida útil de 24 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

La hoja de datos de seguridad está disponible en el sitio web de Bostik y debe consultarse para un manejo, limpieza y contención de derrames adecuados antes de su uso. Mantenga los contenedores cerrados para minimizar la contaminación.

LIMITACIONES

Este producto no se recomienda para uso en oxígeno puro y / o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes. El material extraído de los contenedores puede contaminarse durante el uso. No devuelva el producto al envase original. Bostik no asumirá responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en condiciones distintas a las indicadas anteriormente. Si se requiere información adicional, comuníquese con su Centro de Servicio Técnico local o representante de servicio al cliente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia / Color	Naranja
Curado	Anaeróbico
Temperatura de uso	-55°C a 150°C

PROPIEDADES FÍSICAS SIN CURADO

Viscosidad [Brookfield Sp7 @5rpm @25°C]:	30.000 - 50.000 mPa.s
Densidad específica ASTM D1475 - 13(2020)	1.10

PROPIEDADES DE CURADO

La tabla de abajo muestra las propiedades de curado del producto sobre acero dulce de acuerdo a ISO 10964

Tiempo de fijado @ 20°C	15-30min
Tiempo de fijado con Activador* @ 20°C	<10min
Curado completo @20°C	24h

*Bostik Born2Bond Activador Anaeróbico

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Los datos de rendimiento reportados abajo fueron medidos de acuerdo al ISO 4857 después de una semana de curado a 22°C (71.6 °F)

Resistencia a cizalla
[ISO 4587 – acero dulce] >5-8.5 N/mm²

CONVERSIONES

$$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{in}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$$

$$\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$$

$$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$

DISPOSICIONES LEGALES

Bostik ofrece esta hoja de datos técnicos ("TDS") para uso descriptivo e informativo únicamente. No es una garantía, un contrato o un sustituto del asesoramiento de expertos o profesionales. Consulte también la hoja de datos de seguridad del producto local para conocer las consideraciones de salud y seguridad. Las declaraciones, la información técnica, los datos y las recomendaciones contenidas en esta TDS se proporcionan "TAL CUAL" y no están garantizados de ninguna manera. Representan resultados típicos de los productos y se basan únicamente en la investigación de Bostik. Dado que las condiciones y métodos de uso de los productos están fuera de nuestro control, Bostik renuncia expresamente a cualquier responsabilidad y daño de cualquier tipo o naturaleza que pueda surgir de cualquier uso de los productos, los resultados de los mismos o la confianza en la información contenida en este documento. Esta TDS es una de varias herramientas que pueden usarse para ayudarlo a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Se usa bajo su propio riesgo y, al usarlo, acepta y asume conscientemente todos y cada uno de los riesgos asociados con su uso y recomendaciones. **LOS COMPRADORES Y USUARIOS ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON EL MANEJO O USO DE PRODUCTOS BOSTIK.** El uso del producto, su vida útil y las características de aplicación dependerán de muchas variables, que incluyen, entre otras, el tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el entorno en el que se almacena y/o aplica el producto y el equipo utilizado para la aplicación, entre otras cosas. Cualquier cambio en cualquiera de estas variables puede afectar el rendimiento del producto. Usted es responsable de probar la idoneidad de cualquier producto por adelantado para cualquier uso o aplicación prevista. Bostik no garantiza la confiabilidad, integridad, uso o función de las declaraciones, información técnica, datos y recomendaciones contenidas en esta TDS. Nada de lo contenido en este documento constituye una licencia para ejercer bajo ninguna patente y no debe interpretarse como un incentivo para infringir ninguna patente. Se le aconseja que tome las medidas adecuadas para asegurarse de que cualquier uso propuesto de los productos no resulte en una infracción de patente.

La información proporcionada en este documento se relaciona solo con los productos específicos designados y puede no ser aplicable cuando dichos productos se utilizan en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. El producto se vende de conformidad con un contrato de suministro y/o los Términos y Condiciones de venta de Bostik, que establecen la única garantía, si la hubiera, que se aplica al producto.

NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE APTITUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR O GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, SE HACE CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, Y HASTA LA MÁXIMA EXTENSIÓN DE DICHA GARANTÍA. BOSTIK RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.