

GA-WL Instant Gasket

**INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD,
ADHESIVO ANAERÓBICO PARA JUNTAS**

FICHA TÉCNICA

NOVIEMBRE 2021



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La gama Born2Bond™ sin clasificación CLP (sin frases de peligrosidad) está especialmente diseñada para mejorar el entorno de trabajo usando nuevos adhesivos sin comprometer su rendimiento.

Los adhesivos anaeróbicos para juntas Born2Bond™ son una alternativa rentable y de un solo componente a las juntas preformadas convencionales en bridas metálicas. Flexibles, duraderas y resistentes al desgaste, pueden utilizarse durante la instalación o para el mantenimiento preventivo. Al lograr un contacto 100 % de superficie a superficie, los adhesivos crean una conexión cohesiva y duradera que puede soportar vibraciones, temperaturas extremas y exposición a aceites, solventes y agua. También ofrecen una mejor distribución de la tensión y, a diferencia de las juntas tradicionales, no requieren ningún "asentamiento".

GA-WL Junta Instantánea es un sellador de juntas anaeróbico instantáneo con alta viscosidad y resistencia media. Se recomienda su uso en bridas rígidas de hierro, acero y aluminio. Una vez curado, el producto evita fugas y/o aflojamiento de piezas por vibraciones y golpes.

Para más información, consulte <https://born2bond.bostik.com>

CARACTERÍSTICAS

- Sin clasificación CLP
- Fuerza media
- Alta Viscosidad / Pasta
- Sellado instantáneo de baja presión
- Excelente resistencia a la fatiga
- Resistente a vibraciones
- Prevención de la corrosión
- Evita la flacidez y los micromovimientos
- Mayor transmisión de potencia
- Componente único
- Adecuado para metales activos y pasivos
- Apto para metales activos y pasivos

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para obtener los mejores resultados, limpie todas las superficies (internas y externas) con el limpiador de unión previa Born2Bond™ y espere hasta que se evapore por completo.
2. El producto está diseñado para piezas con bridas ajustadas con espacios de hasta 0,25 mm.
3. Aplicar manualmente como cordón continuo o mediante serigrafía en una superficie de las pestañas.

4. Si la velocidad de curado es demasiado lenta, use el activador anaeróbico Born2Bond™.
5. Apriete las bridas después de la aplicación.
6. El producto curado se puede quitar con el removedor de juntas y adhesivo Born2Bond™ y un raspador suave.
7. Termine el proceso de limpieza con un paño suave empapado en limpiador de unión previa Born2Bond™.

MÉTODO DE USO

Manual: Directamente del frasco con o sin puntas dispensadoras para una dispensación más precisa.

Semiautomatizado: uso de sistemas de presión-tiempo para volúmenes precisos y series más grandes.

Totalmente automatizado: robot o líneas de aplicación totalmente automatizadas.

APLICACIONES

- Motores y propulsores
- Bombas y compresores
- Almacenamiento de líquidos y gases
- Cajas de cambios y transmisiones

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente sin abrir en un área seca fuera de la luz solar directa. El almacenamiento por debajo de 7°C o superior a 28°C puede afectar negativamente al rendimiento del producto. Si se almacena correctamente, este producto tiene una vida útil de 18 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

La hoja de datos de seguridad está disponible en el sitio web de Bostik y debe consultarse para un manejo, limpieza y contención de derrames adecuados antes de su uso. Mantenga los contenedores cerrados para minimizar la contaminación.

LIMITACIONES

Este producto no se recomienda para uso en oxígeno puro y / o sistemas ricos en oxígeno y no debe seleccionarse como sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes. El material extraído de los contenedores puede contaminarse durante el uso. No devuelva el producto al envase original. Bostik no asumirá responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en condiciones distintas a las indicadas anteriormente. Si se requiere información adicional, comuníquese con su Centro de Servicio Técnico local o representante de servicio al cliente

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tecnología	Adhesivo anaeróbico
Componentes	1K
Apariencia / Color	Naranja (positivo bajo luz uv)
Curado	Anaeróbico
Temperatura de uso	de -55°C a +150°C

PROPIEDADES FÍSICAS SIN CURADO

Viscosidad
[Brookfield: Sp7 @20rpm @25°C]: 5 000 - 20 000 mPa.s

Densidad específica
ASTM D1475 - 13 1.10

PROPIEDADES DE CURADO

La tabla de abajo muestra las propiedades de curado del producto sobre acero dulce de acuerdo a ISO 10964

Tiempo de fijación @ 20°C	45min
Curado @ 20°C	24h

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Resistencia a la cizalladura - ISO 4587 : 8.5 N/mm²

RESISTENCIA AL CALOR

[ISO 10964 - Mild steel]

Resistencia remanente @ 150°C 30%

Resistencia remanente @ 180°C 20%

CONVERSIONES

(°C x 1.8) + 32 = °F

kV/mm x 25.4 = V/mil

mm / 25.4 = in

µm / 25.4 = mil

N x 0.225 = lb

N/mm x 5.71 = lb/in

N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = lb-in

N-mm x 0.142 = oz-in

mPa·s = cP

DISPOSICIONES LEGALES

Bostik ofrece esta hoja de datos técnicos ("TDS") para uso descriptivo e informativo únicamente. No es una garantía, un contrato o un sustituto del asesoramiento de expertos profesionales. Consulte también la hoja de datos de seguridad del producto local para conocer las consideraciones de salud y seguridad. Las declaraciones, la información técnica, los datos y las recomendaciones contenidas en esta TDS se proporcionan "TAL CUAL" y no están garantizados de ninguna manera. Representan resultados típicos de los productos y se basan únicamente en la investigación de Bostik. Dado que las condiciones y métodos de uso de los productos están fuera de nuestro control, Bostik renuncia expresamente a cualquier responsabilidad y daño de cualquier tipo onaturaleza que pueda surgir de cualquier uso de los productos, los resultados de los mismos o la confianza en la información contenida en este documento. Esta TDS es una de varias herramientas que pueden usarse para ayudarlo a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Se usa bajo su propio riesgo y, al usarlo, acepta y asume conscientemente todos y cada uno de los riesgos asociados con su uso y recomendaciones. **LOS COMPRADORES Y USUARIOS ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON EL MANEJO O USO DE PRODUCTOS BOSTIK.** El uso del producto, su vida útil y las características de aplicación dependerán de muchas variables, que incluyen, entre otras, el tipo de materiales a los que se aplicará el producto, el entorno en el que se almacena y/o aplica el producto y el equipo utilizado para la aplicación, entre otras cosas. Cualquier cambio en cualquiera de estas variables puede afectar el rendimiento del producto. Usted es responsable de probar la idoneidad de cualquier producto por adelantado para cualquier uso o aplicación prevista. Bostik no garantiza la confiabilidad, integridad, uso o función de las declaraciones, información técnica, datos y recomendaciones contenidas en esta TDS. Nada de lo contenido en este documento constituye una licencia para ejercer bajo ninguna patente y no debe interpretarse como un incentivo para infringir ninguna patente. Se le aconseja que tome las medidas adecuadas para asegurarse de que cualquier uso propuesto de los productos no resulte en una infracción de patente. La información proporcionada en este documento se relaciona solo con los productos específicos designados y puede no ser aplicable cuando dichos productos se utilizan en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. El producto se vende de conformidad con un contrato de suministro y/o los Términos y Condiciones de venta de Bostik, que establecen la única garantía, si la hubiera, que se aplica al producto.

La información proporcionada en este documento se relaciona solo con los productos específicos designados y puede no ser aplicable cuando dichos productos se utilizan en combinación con otros materiales o en cualquier proceso. El producto se vende de conformidad con un contrato de suministro y/o los Términos y Condiciones de venta de Bostik, que establecen la única garantía, si la hubiera, que se aplica al producto. **NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE APTITUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR O GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, SE HACE CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, Y HASTA LA MÁXIMA EXTENSIÓN DE DICHA GARANTÍA. BOSTIK RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.**